

Техническая информация

«Химтраст ПУ-Клей для резиновой крошки (1К) (НТ)»

ТУ 20.52.10-083-27903090-2021

Область применения

Однокомпонентный влагоотверждаемый полиуретановый клей используется в качестве связующего при производстве бесшовных покрытий из окрашенной и неокрашенной резиновой или каучуковой крошки при температуре окружающей среды от +5 до +15 °С. Полученное смешением крошки и клея бесшовное покрытие применяется на детских, спортивных, игровых площадках, стадионах, кортах, беговых дорожках.

Укладка покрытия возможна на различные поверхности: бетон, цементная стяжка, асфальтобетон, дощатый настил, ОСП.

Описание и основные свойства

Покрытие из резиновой крошки на основе клея для резиновой крошки (1К) (НТ) обладает эластичностью, выдерживает ударную, вибрационную нагрузку, переходы температуры воздуха через 0 °С, отрицательные температуры.

Клей изготовлен на основе ароматических изоцианатов, не стойких к ультрафиолетовому излучению, поэтому покрытие со временем способно менять оттенок, при этом сохраняя физико-механические свойства.

Технические характеристики в неотвержденном виде

Показатель	Значение
Внешний вид при 20 °С	Однородная прозрачная вязкая бесцветная или желтая жидкость
Вязкость динамическая при температуре 25 °С, мПа·с	1500-2500
Время отверждения при 25 °С, относительной влажности воздуха 65 %	24 часа - пешеходные нагрузки; 3-5 суток - ударные, вибрационные нагрузки
Содержание нелетучих веществ, %	99
Плотность при 20 °С, г/см ³	1,05 - 1,15
Массовая доля изоцианатных групп, %	8,0 - 10,0

Технические характеристики отвержденного клея*

Показатель	Значение
Прочность на разрыв, МПа, не менее	0,25
Относительное удлинение при разрыве, %, не менее	25

* измерения проводились на образцах лопаток готового изделия с резиновой крошкой фракции 1-3 мм толщиной 6 мм

Рекомендации по применению

Рекомендуемое соотношение материалов на 1 м² покрытия

Резиновая крошка: 8 кг

Клей: 1,6 - 1,8 кг

Требования к поверхности

Укрываемая поверхность перед нанесением бесшовного покрытия должна быть однородной, сухой, не содержать загрязнений, прогрунтованной праймером «Химтраст Праймер-РК (1К)».

Остаточная влажность бетонных оснований не должна превышать 4% (масс.), ангидритных и магнезиальных – 0,5 % (масс.).

Требования к подготовке продукта

Перед началом работ клей должен быть разогрет до температуры от +5°C до +15°C.

Смешение материалов рекомендуется осуществлять с помощью миксера для резиновой крошки.

Требования к условиям применения

Температура воздуха в рабочей зоне от +5°C до +15°C.

Влажность - не более 65 %.

Внимание!

Использование клея в условиях влажности более 65 % приводит к сокращению жизнеспособности клея до 2 раз.

Способ применения

Загрузить резиновую крошку в смеситель (роторный или шнековый), добавить пигмент для окрашивания при необходимости. Перемешивать 10 минут для разбивания комков и распределения пигмента.

Добавить клей в рекомендуемом соотношении. Перемешивать 5 минут.

Равномерно распределить готовую смесь клея и крошки по поверхности ручным способом (разложить смесь терками или правилами, прикатать валиками или катками) или с помощью укладочной машины.

Раскатывание смеси и соединение швов производить вручную с помощью валиков, терок.

Через 24 часа покрытие готово к пешеходным нагрузкам, через 3-5 суток покрытие готово к ударным, вибрационным нагрузкам.

Внимание!

Не применять на бетонных основаниях при отсутствии гидро- и пароизоляции, а также в любых других случаях, когда сохраняется риск капиллярного подъема влаги в основании.

Не применять на свежеложенных битуминозных поверхностях, в том числе, на свежеложенном асфальте без предварительного обезжиривания основания.

Покрытие из резиновой крошки должно быть нанесено, пока праймер имеет липкость.

При производстве работ на открытой площадке в первые 24 часа отверждения покрытия не допускается попадание атмосферной влаги на поверхность покрытия.

При низкой температуре окружающей среды (менее 5 °C) и/или низкой влажности воздуха (менее 40 %) время набора прочности, после которого разрешается пешеходная нагрузка на покрытие, увеличивается до 36-48 часов.

После вскрытия тары клей должен быть использован в максимально короткие сроки.

Очистка оборудования и инструментов после использования

После окончания работ инструмент и оборудование промыть растворителем (ацетон, нефрас, ксилол). Отвержденный клей с инструмента и оборудования удалить механическим способом (металлическая щетка, шпатель).

Гигиенические характеристики

Неотвержденный клей оказывает раздражающее действие при попадании на слизистые оболочки глаз, кожные покровы, слизистые оболочки желудочно-кишечного тракта, верхних дыхательных путей.

Отвержденный клей не оказывает негативного воздействия на организм человека и окружающую среду.

Меры безопасности

Не работать вблизи открытых источников огня.

При работе использовать средства индивидуальной защиты: специальную одежду, перчатки, обувь, защитные очки, респиратор.

При попадании клея на открытые участки кожи необходимо удалить его ватным тампоном или салфеткой, промыть теплой водой с мылом, в случае появления кожных реакций необходимо обратиться к врачу. При попадании клея в глаза необходимо немедленно промыть их большим количеством проточной воды в течение 5-10 минут, затем обратиться к врачу. При проглатывании продукта необходимо обратиться к врачу.

Условия транспортирования и хранения

Полиуретановые клеи транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта, обеспечивающими целостность тары, ее надежное фиксирование в целях предотвращения повреждений и утечек.

Полиуретановые клеи хранят в крытых складских помещениях в закрытой оригинальной упаковке в условиях, исключающих попадание влаги.

Температура хранения: от +5°C до +30 °C.

Гарантийный срок хранения при соблюдении рекомендуемых условий – 6 месяцев с момента изготовления.

По истечении срока хранения полиуретановый клей подлежит проверке на соответствие технических характеристик и, в случае подтверждения его пригодности, может быть использован по назначению.

Требования к утилизации

Утилизация твердых и жидких отходов осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Производитель не несет ответственность за последствия несоблюдения потребителем технических рекомендаций, в том числе связанных с тем, что потребитель не ознакомился с настоящей технической информацией и инструкциями по применению продукта. Сведения, содержащиеся в настоящей технической информации, соответствуют времени их издания.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в технические показатели продукта без ухудшения его качества, связанные с развитием научных и технологических процессов. Производитель вправе не указывать все возможные способы применения продукта, в связи с чем потребитель самостоятельно несет ответственность за определение пригодности продукта в конкретных условиях применения.

Указанные в настоящей технической информации рекомендации по применению требуют опытной проверки у потребителя, т.к. условия послепродажного хранения, транспортировки и применения продукта (в том числе совместно с продуктами иных производителей) находятся вне контроля производителя.

Сведения, содержащиеся в настоящей технической информации, являются собственностью АО «Химтраст».

Полное либо частичное заимствование сведений, содержащихся в настоящей технической информации, и их воспроизведение в публичных источниках информации без разрешения АО «Химтраст» запрещено.

06.11.2022