

Техническая информация

Система компонентов для полиуретанов «Химтраст СКД-190»

ТУ 20.16.56-086-27903090-2021

Область применения

Изготовление пенополиуретановых декоративных и конструкционных изделий методом заливки.

Описание и основные свойства

Полиольный компонент (компонент А) КАД-190 — смесь полиэфиров и специальных добавок.

Изоцианатный компонент (компонент Б) — полимерный дифенилметандиизоцианат (марок: «Lupranat M 20 S», «Millionate MR - 200», «Wannate PM - 200», «Voramate M 229 SH», «P-MDI M-200»).

Пенополиуретаны (далее — ППУ), получаемые на основе системы компонентов «Химтраст СКД-190», обладают повышенной плотностью на поверхности изделий и однородной структурой. Система не содержит озоноразрушающих веществ.

Технические характеристики

Компоненты

Наименование показателя	Нормативное значение	
	компонент А	компонент Б
Вязкость динамическая при 25°C, мПа•с	400-650	150-250
Плотность при 25°C, кг/м ³	1050-1100	1220-1250

Профиль реакции системы компонентов

Наименование показателя	Нормативное значение
Температура компонентов, °C	22-24
Соотношение компонентов А:Б, массовых частей	100:110
Время старта, с	20-30
Время гелеобразования, с	60-80
Плотность при свободном вспенивании, кг/м ³	190-195

ППУ в готовом изделии

Наименование показателя	Нормативное значение
Плотность изделия, кг/м ³	400-500
Прочность при сжатии, МПа	1,2-1,7
Твердость поверхности, Шор D	50-70
Температура эксплуатации, °C	от -50 до +80

Рекомендации по применению

Соотношение компонентов

Компонент А: 100 массовых частей

Компонент Б: 110 массовых частей

Требования к подготовке компонентов

Бочки с компонентами А и Б прогреть до 20-25°C.

После нагрева компонент А перемешать в течение 30 минут, при скорости вращения мешалки 500-1000 об/мин.

Требования к подготовке поверхности

Поверхность пресс-формы для заливки ППУ должна быть сухая, обеспыленная и обезжиренная.

Требования к условиям применения

Температура пресс-формы не ниже +25°C.

Способ применения

Изделия изготавливают путем заливки системы компонентов для полиуретанов «Химтраст СКД-190» в пресс-формы из силикона, металла и других материалов:

- нанести антиадгезионную смазку: «Химтраст АС-5», «Химтраст АС-10/СМ», «Химтраст АС-15», «Химтраст АС-45» (смазка подбирается индивидуально под пресс-форму);

- смешать компоненты и залить в пресс-форму;

- выдержать в закрытой пресс-форме необходимое время и извлечь готовое изделие.

Выдержку готового изделия на складе производить при температуре 20-30°C не менее 48 часов.

Внимание!

Точное время выдержки изделия в форме должно быть определено в производственных условиях. Минимальное время выдержки 30 мин.

Очистка оборудования и инструментов после использования

Инструмент, оборудование, загрязненные поверхности очистить с помощью растворителей (ацетон, этилцеллозольв, диметилформамид). Отвержденный ППУ удалить механическим способом (металлическая щетка, шпатель).

Гигиенические характеристики

Компонент А – при попадании на кожу и в глаза вызывает химические ожоги. Вреден при вдыхании.

Компонент Б – при попадании на кожу вызывает раздражение, может вызвать аллергическую реакцию. При попадании в глаза вызывает выраженное раздражение. Вреден при вдыхании.

Готовая продукция из ППУ не оказывает негативного воздействия на организм человека и окружающую среду.

Меры безопасности

При работе с компонентами системы «Химтраст СКД-190» в закрытом помещении обеспечить вентиляцию и средства пожаротушения.

Соблюдать правила защиты от статического электричества.

Не работать вблизи открытых источников огня.

Использовать средства индивидуальной защиты: специальную одежду, обувь, перчатки, защитные очки, респиратор.

При попадании компонентов ППУ на открытые участки кожи удалить их ватным тампоном или салфеткой, промыть теплой водой, в случае появления кожных реакций обратиться к врачу. При попадании компонентов ППУ в глаза немедленно промыть их большим количеством проточной воды в течение 5-10 минут, затем обратиться к врачу.

Условия транспортирования и хранения

Компоненты системы ППУ транспортировать в крытых транспортных средствах, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта, обеспечивающими целостность тары, ее надежное фиксирование в целях предотвращения повреждений и утечек.

Хранить в крытых складских помещениях в закрытой оригинальной упаковке в условиях, исключающих попадание влаги и прямых солнечных лучей.

Температура хранения:

- компонента А — от -60°C до +30°C;
- компонента Б — от -30°C до +30°C.

Гарантийный срок хранения при соблюдении рекомендуемых условий:

- компонента А — 12 месяцев;
- компонента Б — от 6 до 12 месяцев, по рекомендации производителя.

По истечении срока хранения компоненты систем ППУ подлежат проверке на соответствие техническим характеристикам и, в случае подтверждения их пригодности, могут быть использованы по назначению.

Требования к утилизации

Утилизация твердых и жидких отходов осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Производитель не несет ответственность за последствия несоблюдения потребителем технических рекомендаций, в том числе связанных с тем, что потребитель не ознакомился с настоящей технической информацией и инструкциями по применению продукта. Сведения, содержащиеся в настоящей технической информации, соответствуют времени их издания.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в технические показатели продукта без ухудшения его качества, связанные с развитием научных и технологических процессов. Производитель вправе не указывать все возможные способы применения продукта, в связи с чем потребитель самостоятельно несет ответственность за определение пригодности продукта в конкретных условиях применения.

Указанные в настоящей технической информации рекомендации по применению требуют опытной проверки у потребителя, т.к. условия послепродажного хранения, транспортировки и применения продукта (в том числе совместно с продуктами иных производителей) находятся вне контроля производителя.

Сведения, содержащиеся в настоящей технической информации, являются собственностью АО «Химтраст».

Полное либо частичное заимствование сведений, содержащихся в настоящей технической информации, и их воспроизведение в публичных источниках информации без разрешения АО «Химтраст» запрещено.

12.11.2024 г.